

BOLIDTOP® 500

OMSCHRIJVING

Dit gegoten vloerafwerkingsstelsysteem heeft een zeer goede vloeier en een mooi gesloten oppervlak zonder poriën. Deze egale en prettige werkvloer is geschikt voor medium (heftruck)verkeer. Een silicium decomelange is optioneel. Het systeem is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

EIGENSCHAPPEN

Bolidtop 500 is een ca. 2 mm dik vloersysteem op basis van twee componenten harde kunstharsen. Bolidtop 500 heeft een egale oppervlaktestructuur door zijn uitstekende vloeier eigenschappen. Het naadloze karakter, de hechting en de slijtvastheids karakteristiek zijn zodanig dat middelzwaar verkeer zoals heftrucks en zware palletwagens op deze vloer hun werk kunnen doen.

Bolidtop 500 is bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën. Een breed assortiment aan kleuren geeft de architect tal van mogelijkheden zodat de vloer in de sfeer past van het gebouw.

Bolidtop 500 is te reinigen met de gangbaar te verkrijgen schoonmaakmiddelen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

TOEPASSING

Het vloersysteem is zeer geschikt voor keukenruimten, metaal productie, opslagruimten, acculaadstations, calamiteitenbakken, drukkerijruimten, kantines, laboratoria, practicum, werkplaatsen en speelruimten. Deze kunststofvloer wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

KLEUREN

Bolidtop 500 is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

SAMENSTELLING

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op oplosmiddelvrije en watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

APPLICATIE

Bolidtop 500 wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolidtop 500 voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

ONDERGROND

De meest geschikte ondergronden voor Bolidtop 500 zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in goede staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

INGEBRUIKNAME

Bolidtop 500 is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands