

## **BOLIDTOP® 525**

### **OMSCHRIJVING**

Deze comfortabele, loopvriendelijke vloerafwerking scheidt overzichtelijkheid door zijn gematteerde oppervlak en uniforme kleurstelling. Het taai-elastische karakter zorgt voor een hoge slijtvastheid en vermindering van contactgeluid. Het systeem is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

### **EIGENSCHAPPEN**

Bolidtop 525 is een ca. 2 mm dik en naadloos vloerafwerkingsstelsel op basis van laag visceuze twee componenten kunstharsen. Bolidtop 525 heeft een vlak en strak uiterlijk en is krasarm. De taai-elastische eigenschappen van deze vloer geven Bolidtop 525 een comfortabel karakter. Bolidtop 525 is uitstekend geschikt voor ruimten met intensief loopverkeer. Contactgeluid wordt door Bolidtop 525 in verhoogde mate geabsorbeerd.

Bolidtop 525 vervult een decoratieve functie indien gekozen wordt uit het scala van kleuren. Bolidtop 525 is bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën.

Bolidtop 525 is te reinigen met de gangbaar te verkrijgen schoonmaakmiddelen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

### **TOEPASSING**

Het vloersysteem is zeer geschikt voor in kantoren, winkels, gangen, entreegebieden, patiëntenverblijven, klaslokalen en kantines. Deze kunststofvloer wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

### **KLEUREN**

Bolidtop 525 is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

### **SAMENSTELLING**

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op oplosmiddelvrije en watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

### **APPLICATIE**

Bolidtop 525 wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolidtop 525 voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

### **ONDERGROND**

De meest geschikte ondergronden voor Bolidtop 525 zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in goede staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

### **INGEBRUIKNAME**

Bolidtop 525 is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.  
Nijverheidsweg 37  
P.O.Box 131  
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht  
The Netherlands