

BOLIDTOP® 525 TF

OMSCHRIJVING

Deze comfortabele, loopvriendelijke vloerafwerking heeft een lichte oppervlaktetextuur, waardoor extra antislip ontstaat. Het taai-elastische karakter zorgt voor een hoge slijtvastheid en vermindering van contactgeluid. Het systeem is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

EIGENSCHAPPEN

Bolidtop 525 TF is een ca. 2 mm dik en naadloos vloerafwerkingssysteem op basis van laag visceuze twee componenten kunstharsen. Bolidtop 525 TF is spaarzaam ingestrooid met fijn aggregaat zodat een lichte textuur bereikt wordt. De taai-elastische eigenschappen van deze vloer geven Bolidtop 525 TF een comfortabel karakter. Contactgeluid wordt door Bolidtop 525 TF in verhoogde mate geabsorbeerd.

Bolidtop 525 TF vervult een decoratieve functie indien gekozen wordt uit het scala van kleuren. Bolidtop 525 TF is bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën.

Bolidtop 525 TF is te reinigen met de gangbaar te verkrijgen schoonmaakmiddelen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

TOEPASSING

Het vloersysteem is zeer geschikt voor toepassing in natte cellen. Deze kunststofvloer wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

KLEUREN

Bolidtop 525 TF is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

SAMENSTELLING

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op oplosmiddelvrije en watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

APPLICATIE

Bolidtop 525 TF wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolidtop 525 TF voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

ONDERGROND

De meest geschikte ondergronden voor Bolidtop 525 TF zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in goede staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

INGEBRUIKNAME

Bolidtop 525 TF is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands