

## **BOLIDTOP® 550**

### **OMSCHRIJVING**

Dit gegoten vloerafwerkingssysteem heeft uitstekende vloeieigenschappen waardoor ook onder bestaande machines een oplossing voorhanden is. Deze egale vloer is zeer geschikt voor zwaar vorkheftruckverkeer en sluit zonder hoogteverschillen aan op de Bolidtop 700 serie. Het systeem is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

### **EIGENSCHAPPEN**

Bolidtop 550 is een ca. 5 mm dikke kunststof vloerafwerking op basis van twee componenten harde kunstharsen die reukarm zijn. De zelfnivellerende Bolidtop 550 heeft een egale oppervlaktestructuur door zijn uitstekende vloeieigenschappen en laagdikte. Dit naadloze systeem is vanwege de goede hechting aan de ondergrond en de slijtvastheidskarakteristiek geschikt voor vorkheftruckverkeer en pallet transport.

Bolidtop 550 is bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën. Bolidtop 550 is verkrijgbaar in een breed assortiment aan kleuren.

Bolidtop 550 is te reinigen met de gangbaar te verkrijgen schoonmaakmiddelen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

### **TOEPASSING**

Het vloersysteem is zeer geschikt voor ruimten in de (fris)dranken productie, (petro)chemieproductie en farmacie. Deze kunststofvloer wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

### **KLEUREN**

Bolidtop 550 is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

### **SAMENSTELLING**

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op oplosmiddelvrije en watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

### **APPLICATIE**

Bolidtop 550 wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolidtop 550 voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

### **ONDERGROND**

De meest geschikte ondergronden voor Bolidtop 550 zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in goede staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

### **INGEBRUIKNAME**

Bolidtop 550 is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.  
Nijverheidsweg 37  
P.O.Box 131  
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht  
The Netherlands