

BOLIDTOP® 700 EM

OMSCHRIJVING

Dit met wapening verstevigde vloerafwerkingsysteem kenmerkt zich door zijn hoge slag- en stootvastheid. De machinaal verdichte vloer met terrazzo uiterlijk kan zwaar belast worden terwijl de ondergrond niet optimaal is. Het enigszins stroeve oppervlak draagt bij aan een veilige werkomgeving. Het systeem is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

EIGENSCHAPPEN

Bolidtop 700 EM is een ca. 9 mm dikke, machinaal verdichte en naadloze vloerafwerking op basis van laag visceuze twee componenten kunstharsen, die reukarm zijn. Het met strekmetaal versterkte systeem heeft een terrazzo uitstraling. Bolidtop 700 EM kenmerkt zich door een hoge druk-, stoot- en slagvastheid waardoor het systeem uitermate geschikt is voor zwaar vorkheftruckverkeer en pallet transport. De Bolidtop 700 EM is krasvast en duurzaam.

Bolidtop 700 EM is bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën. Bolidtop 700 EM wordt geleverd in een groot aantal terrazzo kleuren.

Bolidtop 700 EM is te reinigen met de gangbaar te verkrijgen schoonmaakmiddelen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

TOEPASSING

Het vloersysteem is zeer geschikt voor opslagruimten, drukkerijruimten en productieruimten. Deze kunststofvloer wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

KLEUREN

Bolidtop 700 EM is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

SAMENSTELLING

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op oplosmiddelvrije en watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

APPLICATIE

Bolidtop 700 EM wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolidtop 700 EM voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

ONDERGROND

De meest geschikte ondergronden voor Bolidtop 700 EM zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in redelijke staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

INGEBRUIKNAME

Bolidtop 700 EM is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands